

DAPRO® FX 514

成膜助剂

产品介绍

DAPRO FX 514 是一个利用可再生资源合成的环保型成膜助剂，特别为低或零 VOC 涂料以及胶黏剂体系所设计。DAPRO FX 514 展现优秀的成膜性和耐擦洗性能，并改善光泽及施工时限。

产品特征

组成	聚醇酯类
外观	澄清液体
气味	几乎无味
VOC	0* (EPA Method 24)
VOC	无检测出 (ASTM D6886-03)
密度	0.92 g / cm ³
磅 / U.S.加仑	7.66
粘度	< 25 cps (25 °C) (ASTM D2196)
沸点	> 290 °C / > 554 °F
闪燃点	> 100 °C / > 212 °F
在水中的溶解度	可分散

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 胶黏剂
- 低或零 VOC 涂料
- 内 / 外墙乳胶漆
- 低气味涂料

主要特性

- 零 VOC
- 低气味
- 有效提高耐擦洗性能
- 改善涂膜光泽
- 优异的颜色接受性

使用方法

DAPRO FX 514 建议在调漆阶段添加。

添加量

DAPRO FX 514 一般用量为对全量添加 1 - 3 %。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

温度低于流动点时可能会有凝固现象产生，建议储存温度高于 5 °C (41 °F)，若外观结冻请放置于室温下待熔融，搅拌均匀后使用。

有效期

DAPRO FX 514 自生产日起，保质期限为 4 年。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563