

DeuAdd DVP

粘度安定剂

产品介绍

DeuAdd DVP 可保持气干油漆与烘漆的粘度安定，防止胶化的发生，并能使已胶化的涂料再回复原来可用的粘度。

产品特征

组成	特殊界面活性剂化合物
外观	澄清液体
不挥发份	8 - 10%
溶剂	二甲苯 / 异丁醇
比重	0.85 - 0.89
折射率	1.450 - 1.460 (25 °C)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 调合漆
- 醇酸 / 胺基树脂
- 丙烯酸/胺基树脂
- 环氧涂料
- 酸固化
- 苯乙烯改性醇酸

主要特性

- 避免酸性树脂搭配盐基性颜料时，粘度的上升。
- 预防气干涂料体系和烘漆在储存时粘度的提高或胶化。

使用方法

在研磨添加，预防效果最好：事后补救则加入高速搅拌，至粘度回复。

添加量

用以预先防止，对树脂固体份：1 - 2%。

用于事后补救，对树脂固体份：3 - 7%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0 °C 至 40 °C。

产品对湿气敏感，未使用完毕需密封完全。

有效期

DeuAdd DVP 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563