

Disponer 929

润湿分散剂

产品介绍

Disponer 929 是针对碳黑而发展出来的分散、展色剂，可添加在涂料内研磨；或作为研磨展色剂，单独与碳黑混合研磨分散，作成调色或着色用黑色浆。

产品特征

组成	阴离子性高分子型介面活性剂
外观	淡黄色液体
不挥发份	48 - 51 %
溶剂	二甲苯 / 芳香族碳氢溶剂 / 乙酸正丁酯
比重	约 0.93
折射率	1.484 - 1.494 (25°C)
色度	5.0

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 调和漆
- 醇酸 / 胺基树脂
- 溶剂型凹版和丝网油墨

主要特性

- 储存安定性优异，防止颜料絮凝的发生，保持粘度与细度的稳定。
- 研磨分散液粘度低，能制成高颜料浓度的色浆或涂料。
- 提高涂料和油墨的展色性和透明度。
- 制成复色漆时，不易浮色、发花。

使用方法

研磨前添加与颜料一起分散。

添加量

作为研磨展色剂时，对全量添加 20 - 50 %。

作为分散剂时，对碳黑添加 20 - 80 %。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0°C 至 40°C。

低于 5°C 时外观可能结冻或混浊状，请隔水加热至澄清状态再搅拌均匀方可使用。

有效期

Disponer 929 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及／或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax: +86 21 5774 3563