

## M-P-A<sup>®</sup> E106A

### 流变助剂

#### 产品介绍

M-P-A E106A 为溶剂型底涂及一道金属面涂的特殊助剂，尤其是提升铝浆的定向及避免颜料的沉淀有特别的功效。

#### 产品特征

组成	合成蜡
外观	乳白色液体
不挥发份	5 - 7%
比重	约 0.87 (20 °C)
溶剂	二甲苯、醋酸丁酯及醇

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

#### 应用领域

- 可用于大多数溶剂型涂料及一道金属面涂上
- 对罐头及卷材涂料具有滑剂效果
- 汽车漆及其修补漆

#### 主要特性

- 提升铝浆的定向性和避免颜料沉淀。
- 提升滑感及耐刮性能。
- 增加防粘特性。
- 避免颜料体系的硬沉淀。

#### 使用方法

铝浆湿润阶段时添加。

使用添加时温度应控制低于 35°C。

长期储存后，使用前应搅拌均匀。

砂磨、球磨、三滚轮等均为适合的分散设备。

#### 添加量

使用前请先测试最适添加量。

#### 操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

#### 储存条件

请置于 5 - 35 °C 储存环境中，并远离火源。

使用后应保持容器紧密。

#### 有效期

M-P-A E106A 自生产日起，保质期限为 12 个月。

#### 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

#### North America

Elementis  
469 Old Trenton Road  
East Windsor  
NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax: +1 609 443 2422

#### Europe

Elementis UK Ltd.  
c/o Elementis GmbH  
Stolberger Strasse 370  
50933 Cologne, Germany  
Tel.: +49 221 2923 2066  
Fax: +49 221 2923 2011

#### Asia

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号  
邮编 201613  
Tel.: +86 21 5774 0348  
Fax: +86 21 5774 3563