

DeuRheo 201P

流变助剂

产品介绍

DeuRheo 201P 为一分散的聚乙烯蜡浆，添加时取用方便且易于分散的防沉剂。

产品特征

| | |
|------|--------------|
| 组成 | 聚乙烯蜡 |
| 外观 | 白色至微黄色可流动浆状 |
| 不挥发份 | 9.5 - 10.5 % |
| 溶剂 | 二甲苯 / 异丙醇 |
| 比重 | 约 0.87 |

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 醇酸 / 胺基烘漆
- 丙烯酸 / 胺基烘漆
- 环氧树脂
- 乙烯树脂
- 聚氨酯涂料
- 溶剂型油墨
- 铝粉漆

主要特性

- 外观呈浆状，适用于现代高速分散设备，取用方便，容易分散。
- 可提供颜料防沉的效果和避免在罐底沉积硬结。
- 作为后添加使用，不需预先活化及研磨，且对于粘度的影响轻微。
- 对涂膜的光泽、耐黄变性、耐水性与干燥速度，影响轻微。
- 在适当分散条件下，由于可作为后添加使用，尤其最适合于不能经研磨的颜料，例如：铝浆、珠光粉、平光粉、荧光颜料的防沉。

使用方法

可在任何阶段添加，后添加时需以高速分散设备分散均匀，建议分散操作温度范围介于 20 - 60°C 之间。

添加量

对全量添加 1.0 - 5.0 %。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关信息可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0°C 至 40°C。

产品于 0°C 时为软蜡状，请回复至 25°C 再使用。

盛放产品的容器不能直接受到热辐射。

DeuRheo 201P

有效期

DeuRheo 201P 自生产日起，保质期限为 18 个月。

质量保证

本公司通过并符合 ISO 9001 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含信息应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含信息。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协议约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及 / 或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2022

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563