

DeuAdd HM-6

锤纹剂

产品介绍

DeuAdd HM-6 为聚硅氧烷锤纹剂，以较低添加量即可使多种铝浆涂料产生更细致的立体效果。

产品特征

组成	高分子量聚硅氧烷化合物
外观	澄清至微浊液体
不挥发份	9 - 11%
溶剂	二甲苯
比重	0.86 - 0.88
粘度	100 - 150 cP (25 °C)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

溶剂型铝粉漆体系

- 烘漆
- 调合漆
- 喷漆

主要特性

- 在最后阶段稀释或调色阶段添加，可呈现细致的花纹立体效果。
- 应用于铝浆醇酸烘漆体系与氧化干燥型调合漆体系，皆有细致的花纹立体效果。

使用方法

低添加量花纹较粗，高添加量花纹较细致（视树脂而定），实际使用前请先试验。

可用芳香族溶剂如甲苯、二甲苯、松香水或酮类等稀释。

添加量

对全量添加 0.05 - 0.5%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

每次锤纹漆花纹都会有些许不同，甚至同批次产品漆在不同时候使用，亦会有些微不同的可能，最好每一批次都能试喷，以调整花纹的均一性，此为所有锤纹漆及锤纹剂的正常现象。

高添加量使用时，产生的花纹更加细致立体效果较不明显，调配后请注意储存安定性，如成品漆有分离现象可过滤使用。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0 °C 至 40 °C。

continued...

DeuAdd HM-6

有效期

DeuAdd HM-6 自生产日起，保质期限为 3 年。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时仰赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书面或未书面之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及／或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563