

Levaslip 810

流平剂

产品介绍

Levaslip 810 为改性聚硅氧烷，可用于水性、溶剂型、无溶剂型涂料及油墨体系，以增加流平和平滑性。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	澄清液体
不挥发份	≥90%
比重	0.99 - 1.03
粘度	1400 - 3000 cP (25 °C)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 双组份聚氨酯涂料
- 硝基漆
- 酸固化涂料
- 紫外光固化体系

主要特性

- 增进涂膜的平滑与抗划伤，在低添加量下，具有优异效果。
- 在大部份体系中有良好的相容性。
- 增进涂膜流动、流平性。
- 消除表面橘皮、缩孔等缺陷。
- 改善展色系的润湿性。
- 防止调色体系或低光泽涂膜产生贝纳胞。
- 使用于需再涂体系，请先试验可行性。
- 可溶解于醇类、酯类、酮类、碳氢溶剂，部份溶于水。

使用方法

请先试验最适添加量。

为操作方便，最好先稀释 5 - 10 倍后再使用。

任何阶段添加均可。

添加量

对全量添加 0.01 - 0.20%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0 °C 至 40 °C。

低于 15 °C 时，外观可能混浊或凝固，请水浴加热至室温搅拌均匀后再使用。

有效期

Levaslip 810 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及／或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax: +86 21 5774 3563